

# GRAINCUT EMPIRE

resilient, zeitlos  
& raffiniert

Kollektion



Graincut Empire light



Graincut Empire medium



Graincut Empire dark

**Schotten  
& Hansen**

# Graincut Empire

## Produktinformationen

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                            | Aufbau:<br>Deckschicht:<br>Träger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mehrschichtkonstruktion<br>Esche Hirnholz<br>Furnierplatte (Birke) |
| <b>Länge und Breite<sup>1</sup></b>            | Quadratische und rechteckige Formate: 150 × 150 mm; 150 × 300 mm; 300 × 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| <b>Stärke<sup>1</sup></b>                      | 17,0 mm (± 0,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <b>Deckschicht<sup>1</sup></b>                 | 2,5 mm; wasserfest und formaldehydfrei verklebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>Oberfläche</b>                              | Endbehandelte diffusionsoffene Schotten & Hansen Oberfläche.<br>Oberflächenbehandlung mit natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen.<br>Schotten & Hansen Oberflächen sind regenerierbar;<br>Abschleifen oder mechanische Bearbeitung nicht notwendig.<br>Stark säurehaltige und alkalische Mittel vermeiden.                                                                                                                         |                                                                    |
| <b>Holzfeuchte</b>                             | Bei Lieferung: ~8 % ab Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| <b>Emissionen</b>                              | Formaldehydemission nach EN 14342: Klasse E1, gemessen gemäß EN 717- 1<br>VOC-Emissionen nach AgBB-Schema < 1 mg / m <sup>3</sup><br>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <b>Klassifizierung<br/>des Brandverhaltens</b> | Dfl – s1 nach EN 13501-1:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <b>Profilbearbeitung</b>                       | Nut umlaufend. Fase ca. 0,7 mm, 30°.<br>Verbindung erfolgt mithilfe von im Lieferumfang enthaltenen Fremdfedern<br>(11 mm breit, 4 mm stark). Im unverlegten Zustand können an den Seiten Spuren<br>der Oberflächenbearbeitung sichtbar sein.                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| <b>Montage</b>                                 | Vollflächige Verklebung mit dauerelastischem Klebstoff. Montage nach DIN 18356.<br>Anforderung Untergrund: Verlegereifer Untergrund nach DIN 18356 und DIN 18202 Tabelle 3,<br>Zeile 4 erhöhte Anforderung.<br>Klebstoffempfehlung: BONA Quantum oder Gleichwertiges Produkt<br>(eingesetzter Parkettklebstoff muss bauaufsichtlich zugelassen sein).<br>Geeignet zum Verkleben der Parkettelemente auf einen Estrichuntergrund. |                                                                    |
| <b>Fußbodenheizung</b>                         | Schotten & Hansen Parkettelemente eignen sich für eine Kombination mit Warmwasser- oder<br>Elektro-Fußbodenheizung.<br>Wärmeleitfähigkeit 0,180λ [W/(m*K)]: Decklage (berechnet nach EN 14342:2013)<br>Wärmedurchlasswiderstand R 0,097 [m²K/W]: Decklage (berechnet nach EN 14342:2013)<br>Maximale Oberflächentemperatur der Parkettelemente: 29° C.                                                                           |                                                                    |
| <b>Reinigung &amp; Pflege</b>                  | Schotten & Hansen Reinigungs- und Pflegeprodukte.<br>Schotten & Hansen empfiehlt den Einsatz einer Poliermaschine;<br>Weitere Informationen enthalten in der Reinigungs- und Pflegeanweisung oder kontaktieren<br>Sie unsere Serviceabteilung unter: <a href="mailto:service@schotten-hansen.com">service@schotten-hansen.com</a>                                                                                                |                                                                    |
| <b>Recycling</b>                               | Schotten & Hansen Holzprodukte sind gemäß der Altholz Verordnung Kategorie A2 stofflich<br>wiederverwertbar und können somit für die Herstellung von Holzwerkstoffen weiterverwendet<br>werden.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |

<sup>1</sup> Maße können produktionsbedingt geringfügig abweichen

# Graincut Empire

## Kollektionsfarben

light

medium

dark

Graincut Empire



## Sortierung

Natur


Sehr lebendige Holzstruktur, mit charakteristischen Rissen, kleinen Löchern und Ästen, von Hand ausgebessert. Die Formate bilden überwiegend Jahresringsegmente ab, wobei die Markröhre vereinzelt abgebildet ist.

## Bearbeitung


1 Strukturiert

Akzentuierung der für das Holz typischen Maserung durch Ausbürsten der Frühholzanteile.

Farbabweichungen gegenüber Ausstellungsstücken bzw. Mustern bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der Materialien liegen und handelsüblich sind.



Muster des Römischen Verbands. Die unterschiedlichen Farbschattierungen dienen lediglich der Darstellung.



Detailansicht pro m<sup>2</sup>

Zum römischen Verbund passend werden die drei Formate gleichmäßig pro Quadratmeter aufgeteilt.

|                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 300 × 300 mm<br>4,9 Stück = 0,44 m <sup>2</sup> |
|  | 150 × 150 mm<br>4,9 Stück = 0,11 m <sup>2</sup> |
|  | 150 × 300 mm<br>9,9 Stück = 0,44 m <sup>2</sup> |

**Schotten  
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH, August-Moralt-Straße 1, 86971 Peiting,  
T +49 8861 90 804 0, kontakt@schotten-hansen.com, www.schotten-hansen.com

# Graincut Empire

## Weitere Hinweise

### Raumklima und Holzboden

Holz ist ein natürliches Material, das sich auf das Raumklima einstellt. Holz nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und gibt sie auch wieder ab.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Holz während der Heizperiode stark austrocknet und somit Schwindrisse ausbilden kann. Durch niedrige Luftfeuchte während der Heizperiode hervorgerufene Risse berechtigen nicht zur Reklamation.

Mit der Einhaltung eines behaglichen und gesunden Raumklimas von etwa 20°C und 50 % relativer Feuchtigkeit können Sie die negativen Auswirkungen dieser natürlichen Erscheinungen weitgehend vermeiden.

Mit Thermo- und Hygrometern lässt sich das Klima in Ihren Räumen leicht kontrollieren. Bei zu trockener Raumluft müssen geeignete Maßnahmen zur Befeuchtung der Luft getroffen werden.

Die Verlegung unserer Holzböden sollte fachmännisch durch geschulte Schotten & Hansen Partnerbetriebe ausgeführt werden.

### Verklebung

Die Vorbereitung des Untergrundes ist entsprechend den Richtlinien des Klebstoffherstellers und der einschlägigen DIN-Norm vorzunehmen.

Für die Verklebung aller Schotten & Hansen Fussboden-Produkte empfehlen wir einen lösemittelfreien und elastischen Kleber z.B. BONA Quantum oder gleichwertiges Produkt (eingesetzter Parkettklebstoff muss bauaufsichtlich zugelassen sein).

Bei einer Verklebung auf dem Untergrund ist auf eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund zu achten. Dazu ist bis zum Abbinden des Klebers ein ausreichender Anpressdruck zu gewährleisten.

### Verklebung auf Estrich

Vorab hat eine Prüfung des Untergrundes und der Verarbeitungsvoraussetzungen nach VOB Teil B DIN 1961, Teil C DIN 18356 und DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4

erhöhte Anforderung zu erfolgen. An die Ebenheit des Untergrundes sind generell, aber auch besonders bei großen Breiten und Längen der Parkette oder Dielen, erhöhte Anforderungen zu stellen.

### Verklebung auf Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizungen sind alle Schotten & Hansen Holzböden vollflächig zu verkleben. Dabei ist auf eine sorgfältige Prüfung der Verlegereife des Heizestrichs zu achten – insbesondere müssen Aufheizprotokoll und Angabe von Messstellen (nach DIN) durch den Estrichleger dokumentiert werden. Der Kleber muss für die Verklebung auf einer Fußbodenheizung geeignet sein.

Bitte beachten Sie bei Betrieb einer Fußbodenheizung die maximale Oberflächentemperatur von 29° C. Zudem sollte daher in starken Heizperioden auf eine ausreichende Befeuchtung der Raumluft geachtet werden. Ansonsten sind Trockenrisse im Furnier - aufgrund der geringen Holzfeuchte in Heizperioden - möglich, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

### Wichtige Maßnahmen vor der Montage

- Werkstücke im ausgepackten Zustand und unter den endgültigen Raumbedingungen ca. eine Woche bis zur Ausgleichsfeuchte akklimatisieren.
- Fußbodenheizung drei Tage vor Verlegung ausschalten.
- Feuchtigkeitswerte des Estrichs messen.
- Raumklima konstant auf 45 % ± 5 % relative Luftfeuchtigkeit halten. Dies gilt auch für die Tage nach der Verlegung (in dieser Zeit Fußbodenheizung zusätzlich um 5° C pro Tag hochfahren).
- Aufheizprotokoll bereitstellen.

### Verschraubung auf Holzunterkonstruktionen

Auf Lagerhölzern oder Verlegeplatten können die Dielen schräg in die Feder verschraubt werden. Der Abstand der Lagerhölzer sollte 35 cm nicht überschreiten. Auf eine ausreichende Trittschalldämmung ist zu achten. Filz- oder Korkstreifen auf den Lagerhölzern grenzen Knarrgeräusche ein.

Dieses Merkblatt hat eine beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach heutigem Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben befreien Kunden und Anwender ausdrücklich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

**Schotten  
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH, August-Moralt-Straße 1, 86971 Peiting,  
T +49 8861 90 80 40, kontakt@schotten-hansen.com, www.schotten-hansen.com